



Technical Card
Karta Techniczna

MERCEDES

GRAMATURA WEIGHT	300gm ² +/-5%
SKŁAD COMPOSITION	100%POLIESTER
SZEROKOŚĆ WIDTH	143 +/- 2 cm

ATEST CERTIFICATE	METODA BADANIA METHODS of TEST	WYNIKI TESTU TEST RESULT
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGHT	DIN EN ISO 13934-1	warp: 1200N weft:600N
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR GROWTH	DIN EN ISO 13937-3	warp:200N weft: 70N
PRZESUWALNOŚĆ NITEK RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE	DIN EN ISO 13936-1 180N	warp:2.3mm weft:2.3mm
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ABRASION RESISTANCE	DIN EN ISO 12947-2	20000
SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU PILLING TEST	DIN EN ISO 12945-1 Grade 4	2000
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT	DIN EN ISO 105-B02 gade 5	>4
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE COLOUR FASTNESS TO RUBBING	DIN EN ISO 105-X12	4



hand wash



Do not tumble dry



Do not iron



Non-chlorine bleach if needed



Do not dryclean