



Technical Card
Karta Techniczna

WOREK KARO

GRAMATURA WEIGHT	235gm ² +/-5%
SKŁAD COMPOSITION	100%POLIESTER
SZEROKOŚĆ WIDTH	143 +/- 2 cm

AATEST CERTIFICATE	METODA BADANIA METHODS of TEST	WYNIKI TESTU TEST RESULT
TEST MARTINDALE'A ABRASION RESISTANCE	DIN EN ISO 12947-2	>30000
SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU PILLING TEST	DIN EN ISO 12945-1	4-5
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT	DIN EN ISO 105-B02	4
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE COLOUR FASTNESS TO RUBBING	DIN EN ISO 105-X12	4-5



hand
wash



Do not
tumble dry



Do not iron



Non-chlorine
bleach
if needed



Do not
dryclean

DATA WYDANIA KARTY 01.10.2021